



⑪ Numéro de publication:

0 345 109
A1

⑫

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑳ Numéro de dépôt: 89401306.9

㉑ Int. Cl.⁴: **C 01 B 33/193**
A 61 K 9/18

㉒ Date de dépôt: 11.05.89

③① Priorité: 19.05.88 FR 8806731

④③ Date de publication de la demande:
06.12.89 Bulletin 89/49

④④ Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

⑦① Demandeur: **RHONE-POULENC CHIMIE**
25, quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cédex (FR)

⑦② Inventeur: **Ponchon, Jean-Luc**
5bis rue Corlevet
F-69290 - Craponne (FR)

Rabute, Lionel
43, rue Hector Berlioz
F-69009 - Lyon (FR)

⑦④ Mandataire: **Dubruc, Philippe et al**
RHONE-POULENC CHIMIE Service Brevets Chimie 25,
quai Paul-Doumer
F-92408 Courbevoie Cédex (FR)

⑤④ Silice précipitée absorbante et composition à base de cette silice.

⑤⑦ L'invention concerne une silice précipitée absorbante et des compositions à base d'un liquide, du type vitamine par exemple, absorbée sur cette silice.

La silice de l'invention présente les caractéristiques suivantes :

- surface BET d'au moins 170 m²/g ;
- prise d'huile comprise entre 220 et 300 ml/100 g ;
- densité de remplissage à l'état tassé d'au moins 0,29 ;
- diamètre médian des particules compris entre 80 et 150 m ;
- indice de dispersion granulométrique d'au plus 0,70.

Description

NOUVELLE SILICE PRECIPITEE ABSORBANTE ET COMPOSITION A BASE DE CETTE SILICE

La présente invention concerne une silice précipitée absorbante et les compositions à base de cette silice. Il est bien connu de conditionner des liquides sur un support silice. Ce conditionnement a pour but de transformer un liquide non ou difficilement manipulable en poudre fluide pouvant être stockée facilement, par exemple en sac, et pouvant aussi se disperser aisément et bien se mélanger à d'autres constituants solides divisés.

Les compositions ainsi obtenues : liquide absorbé sur un support silice, seront dans la suite du texte appelées compositions conditionnées.

Ces compositions doivent présenter une teneur élevée en matière active ainsi qu'une forte densité. Elles doivent pouvoir être manipulées facilement ce qui implique une bonne coulabilité et un faible poussierage. Ces différentes exigences sont parfois contradictoires. Ces qualités dépendent bien entendu étroitement de la nature de la silice utilisée comme support.

Le premier objet de l'invention est la mise au point d'une silice absorbante de qualité améliorée.

Le second objet de l'invention est la préparation d'une composition conditionnée à densité élevée, à coulabilité améliorée et à poussierage réduit.

Dans ce but la silice précipitée de l'invention présente les caractéristiques suivantes :

- surface BET d'au moins 170 m²/g;
- prise d'huile (DOP) comprise entre 220 et 300 ml/100 g;
- densité de remplissage à l'état tassé d'au moins 0,29,
- diamètre médian des particules compris entre 80 et 150 µm.
- un indice de dispersion granulométrique d'au plus 0,70

On a pu constater que grâce à l'ensemble des caractéristiques mentionnées ci-dessus, la silice de l'invention constituait un support particulièrement bien adapté pour les liquides.

Bien entendu, l'invention concerne aussi une composition conditionnée à base d'un liquide adsorbé sur le support comprenant de la silice précipitée telle que définie ci-dessus.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description et des exemples concrets mais non limitatifs qui vont suivre.

La silice qui a été définie plus haut présente ses propriétés particulièrement intéressantes grâce à la combinaison de caractéristiques qui vont être étudiées plus précisément ci-dessous.

Tout d'abord, cette silice présente une surface BET d'au moins 170 m²/g, plus particulièrement d'au moins 210 m²/g. Notamment cette surface BET peut être plus particulièrement comprise entre 170 et 400 m²/g ou 210 et 400 m³/g.

La surface BET est déterminée selon la méthode de BRUNAUER-EMMET-TELLER décrite dans the Journal of the American Chemical Society vol. 60, page 309, February 1938 et selon la norme NF T45007 (5.11).

Une autre caractéristique de la silice de l'invention est sa prise d'huile. Cette prise d'huile (DOP), déterminée selon la norme NFT 30-022 (mars 53) en mettant en oeuvre le phtalate de dioctyle, est comprise entre 220 et 300 ml/100 g, notamment entre 220 et 280 et plus particulièrement entre 240 et 280 ml/100 g.

Sa densité est d'au moins 0,29. Il s'agit là de la densité de remplissage à l'état tassé (DRT) selon la norme AFNOR N° 030100. Plus particulièrement, la densité pourra être comprise entre 0,29 et 0,4 et notamment 0,29 et 0,36.

Enfin, la granulométrie est aussi une caractéristique importante de la silice de l'invention.

Cette granulométrie est telle que le diamètre médian des particules d₅₀ soit compris entre 80 et 150 µm, plus particulièrement entre 90 et 130 µm.

Cette granulométrie est déterminée par refus au tamis à sec selon la norme NF X11.507.

Par ailleurs la granulométrie de la silice de l'invention est resserrée. Ceci peut se traduire par un indice de dispersion (I.D) d'au plus 0,70, plus particulièrement d'au plus 0,6. Cet indice correspond au rapport (d₈₄-d₁₆)/2d₅₀ dans lequel d_n est le diamètre pour lequel on a n% de particules de taille inférieure à cette valeur de diamètre.

Selon des modes de réalisation plus particuliers de l'invention, la silice peut présenter des caractéristiques supplémentaires.

La silice selon l'invention a généralement un pH compris entre 4 et 8 et plus particulièrement entre 5,5 et 7. Ce pH est celui déterminé selon la norme NFT-45007 (5.5).

Par ailleurs, la silice de l'invention a de préférence une perte au feu d'au plus 13 % sur produit tel quel et d'au plus 6 % sur produit sec [norme NFT 45007 (5.3)]

La silice peut être préparée par toute méthode connue telle que par réaction d'un silicate avec un agent acidifiant, par exemple un acide inorganique du type acide carbonique, sulfurique ou chlorhydrique. C'est ainsi que l'on pourra utiliser des procédés avec addition d'acide sur un pied de cuve de silicate ou avec addition simultanée totale ou partielle d'acide et de silicate sur un pied de cuve d'eau en présence de sel ou non ou de solution de silicate.

On peut aussi avantageusement procéder à un post-traitement c'est-à-dire introduire dans le milieu réactionnel après une première précipitation une solution de silicate et/ou un acide.

Après filtration de la bouillie réactionnelle on récupère un gâteau de filtration que l'on lave éventuellement.

Le gâteau est ensuite généralement délité pour être séché.

Lors du délitage et éventuellement à toute étape antérieure du procédé de préparation de la silice, il est intéressant d'ajouter au gâteau ou au milieu réactionnel un composé d'aluminium qui rend la suspension moins visqueuse et plus facilement pompable. On pourra se référer à ce sujet au brevet français N° 2.536.380 dont l'enseignement est incorporé ici.

On doit se mettre de préférence dans des conditions telles que le gâteau notamment à l'état délité présente avant séchage une perte au feu d'au plus 77 % de préférence d'au plus 75 %.

Il est à noter que l'on peut obtenir cette valeur de perte au feu par addition au gâteau, notamment lors de son délitage, de silice préalablement séchée.

Le séchage du gâteau pour obtenir le produit final peut se faire par tout moyen connu tel que, par exemple, par atomisation et plus particulièrement avec un atomiseur à turbine.

La silice de l'invention convient particulièrement bien au conditionnement des liquides et donc à la préparation de compositions conditionnées.

Un très grand nombre de liquides peuvent être mis ainsi sur support. On peut citer à titre d'exemples les acides organiques ; les tensio-actifs utilisés en détergence du type anionique tels que les sulfonates ou du type non ionique tels que les alcools ou les phénols ; les accélérateurs de vulcanisation et les antioxydants pour l'industrie du caoutchouc.

On peut mentionner aussi plus particulièrement les liquides utilisables comme complément d'alimentation humaine et animale.

On citera notamment les vitamines et dans cette catégorie les vitamines A, B, C, D, E et K.

Dans le groupe des vitamines B on peut mentionner plus particulièrement la choline et ses dérivés notamment le chlorhydrate de choline.

L'absorption du liquide par le support silice se fait d'une manière connue en soi, par exemple par pulvérisation du liquide sur la silice dans un mélangeur.

La quantité de liquide absorbé sera fonction de l'application recherchée. La silice de l'invention permet d'obtenir des compositions à une teneur en liquide pouvant dépasser 50 % en poids, notamment jusqu'à 70 % et par exemple comprise entre 50 et 60.

D'une manière générale, la silice selon l'invention confère aux compositions conditionnées une densité élevée, une très bonne coulabilité et un poussierage réduit.

A titre d'exemple, dans le cas particulier des compositions à base de vitamines, notamment de vitamine E et chlorhydrate de choline, la DRT des compositions peut être d'au moins 0,60, plus particulièrement d'au moins 0,65 et même d'au moins 0,70.

L'angle de talus des compositions (selon la norme NFT 20-221) est d'au plus 32°.

L'indice de poussierage de ces mêmes compositions est inférieur à 2, voire même inférieur à 1.

Cette mesure du poussierage se fait par l'appareil décrite dans la demande de brevet français n° 8703159 dont l'ensemble de l'enseignement est incorporé ici.

L'appareil est couplé à un système à micro-courant constant transformant la variation de résistance de la cellule photoélectrique en tension, transmise graphiquement sous forme d'un pic sur une table traçante graduée de 1 à 100 mV. La valeur en mV du pic constitue l'indice de poussierage (IP).

A titre de comparaison, des compositions du même type mais sur des supports en silice de l'art antérieur présentent un IP d'au moins 3.

Les compositions conditionnées avec vitamines présentent de préférence un indice de dispersion tels que défini plus haut d'au plus 0,55.

Des exemples concrets vont maintenant être donnés.

EXEMPLE 1

Cet exemple concerne la préparation d'une silice absorbante selon l'invention.

On ajoute de l'acide sulfurique à un pied de cuve de silicate de sodium de rapport 3,5 à une température de 70°C. Le pH de la bouillie de silice formée est amené à la valeur 5. La bouillie est ensuite filtrée et le gâteau humide obtenu est lavé puis délité.

Lors du délitage on ajoute de la silice préalablement séchée de manière à obtenir un gâteau délité présentant une perte au feu de 75 %. Le pH est ensuite ajusté à 6,0.

Le gâteau délité est séché par atomisation. On obtient une silice présentant les caractéristiques ci-dessous :

pH	6,7	DOP	250 ml/100g
DRT	0,32	BET	270 m ² /g
D ₅₀	105 µm	ID	0,5

EXEMPLE 2

On utilise comme support pour la vitamine E la silice de l'exemple 1.

La mise sur support de la vitamine se fait dans un mélangeur en V de 7 litres tournant à 20 T/mn avec un axe intérieur tournant à 1900 T/mn, muni de plaques au travers desquelles est pulvérisée la vitamine et sur

lesquelles sont fixées des couteaux émotteurs.

On charge la totalité de la silice décrite ci-dessus dans le mélangeur puis on pulvérise la vitamine sur la silice. On mélange pendant 15 minutes puis on homogénéise pendant deux autres minutes.

La vitamine est incorporée à une température de 70°C et à un débit constant de 100 ml/mn.

5 Dans le mélange final, les proportions sont en poids de 46 % en SiO₂ et 54 % en acétate de D,L-alpha tocophérol.

On obtient une composition présentant les caractéristiques suivantes :

10 DRT 0,70 Angle de talus 30°
d₅₀ 90 µm IP ≤ 1
ID 0,55

15 EXEMPLE 3

Cet exemple décrit la préparation d'une seconde silice absorbante selon l'invention.

On procède comme dans l'exemple 1. Toutefois, à la fin de la réaction on procède à un traitement complémentaire en introduisant dans le milieu réactionnel une solution de silicate de sodium et d'acide sulfurique.

20 On lave et délite le gâteau et on ajoute de la silice préalablement séchée, de manière à obtenir une perte au feu du gâteau délité de 74 %. On ajoute aussi au gâteau de l'aluminate de sodium (4000 ppm en poids par rapport à la silice anhydre) ce qui rend la suspension de délitage plus pompable. Le pH est ajusté à 6 et la suspension séchée comme dans l'exemple 1.

La silice obtenue a les caractéristiques ci-dessous :

25 pH 7,0 ID 0,5 d₅₀ 100 µm
DRT 0,34 DOP 240 ml/100g BET 220 m²/g

30

EXEMPLE 4

On procède à une mise sur support comme dans l'exemple 2 mais avec du chlorhydrate de choline sur la silice de l'exemple 3.

35 Les proportions dans la composition finale sont les suivantes : 60 parties en poids d'une solution aqueuse de chlorhydrate de choline à 70 %, 40 parties de silice, 0,3 partie d'additif (stéarate de magnésium).

La composition présente les caractéristiques ci-dessous :

40 DRT 0,77 IP 1,6
Angle de talus 31° ID 0,5
d₅₀ 90 µm

EXEMPLE 5 comparatif

45 On utilise comme support une silice vendue par la Société RHONE-POULENC sous la marque Tix-O-Sil 38A et présentant les caractéristiques ci-dessous :

50 pH 7 ID > 0,7
DRT 0,22 DOP 340 ml/100g
d₅₀ 60 µm BET 330 m²/g

On prépare une composition à base de vitamine E dans les mêmes conditions qu'à l'exemple 2, qui possède les caractéristiques suivantes :

55 DRT 0,50 Angle de talus 41°
d₅₀ 80 µm IP > 5
ID > 0,7

60

On constate que par rapport à l'exemple 1, cette composition est d'une coulabilité plus faible et qu'elle est beaucoup plus poussiérante.

65

Revendications

1. Silice précipitée présentant les caractéristiques suivantes : 5
 - surface BET d'au moins 170 m²/g ;
 - prise d'huile comprise entre 220 et 300 ml/100 g ;
 - densité de remplissage à l'état tassé d'au moins 0,29 ;
 - diamètre médian des particules compris entre 80 et 150 µm.
- indice de dispersion granulométrique d'au plus 0,70. 10
2. Silice selon la revendication 1 caractérisée en ce que sa surface BET est d'au moins 210 m²/g et, plus particulièrement, comprise entre 210 et 400 m²/g.
3. Silice selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que sa prise d'huile est comprise entre 220 et 280 ml/100 g.
4. Silice selon l'une des revendication précédentes, caractérisée en ce que son pH est compris entre 4 et 8. 15
5. Composition conditionnée caractérisée en ce qu'elle comprend un liquide absorbé sur un support comprenant une silice précipitée présentant les caractéristiques suivantes :
 - surface BET d'au moins 170 m²/g;
 - prise d'huile comprise entre 220 et 300 ml/100 g;
 - densité de remplissage à l'état tassé d'au moins 0,29 ;
 - diamètre médian des particules compris entre 80 et 150 µm.
- indice de dispersion granulométrique d'au plus 0,70. 20
6. Composition selon la revendication 5, caractérisée en ce que la silice présente une surface BET d'au moins 210 m²/g et, plus particulièrement, comprise entre 210 et 400 m²/g. 25
7. Composition selon la revendication 5 ou 6 caractérisée en ce que la silice présente une prise d'huile comprise entre 220 et 280 ml/100 g.
8. Composition selon l'une des revendication 5 à 7, caractérisée en ce que la silice présente un pH comprise entre 4 et 8.
9. Composition selon l'une des revendication 5 à 8, caractérisée en ce que le liquide précité est une vitamine. 30
10. Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que le liquide précité est choisi dans le groupe comprenant les vitamines A, B, C, D, E et K.
11. Composition selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que le liquide précité est le chlorhydrate de choline. 35
12. Composition selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisée en ce qu'elle présente une densité de remplissage à l'état tassé d'au moins 0,60, plus particulièrement d'au moins 0,65.
13. Composition selon l'une des revendications 9 à 12, caractérisée en ce qu'elle présente un angle de talus d'au plus 32°.
14. Procédé de préparation d'une silice du type selon la revendication 1 à 4 caractérisé en ce qu'on sèche un gâteau de précipitation présentant une perte au feu d'au plus 77 %. 40

45

50

55

60

65



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 89 40 1306

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
A	US-A-3 445 189 (H.J. MAAT et al.) * Tableau I; tableau II: exemple 48 et colonne 6, lignes 27-32 *		C 01 B 33/193 A 61 K 9/18
A	US-A-3 967 563 (S.K. WASON)		
A	US-A-2 924 510 (E.M. ALLEN)		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			C 01 B C 09 C
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 11-08-1989	Examineur BREBION J.CH.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			